



D. Magdalena 4051

1678 - Caseros - Buenos Aires

Tel.: 4716-0667 / 2111 / 5920 / *5197-0882 / 0358

e-mail: info@semat.com.ar

web: www.semat.com.ar

Servicio de Ensayo de Materiales

INFORME DE ENSAYO

N°: 177432

Fecha: Caseros, 7 de Julio de 2025

O.T. N°: 79680

Sres.:

Ecored Maq. Textiles S.R.L.

Av Crisólogo Larralde 3381 - SARANDI

MUESTRA RECIBIDA: AISLANTE TERMOACUSTICO ECOFIELT

Solicitado por : Antonio Nastasi

COMBUSTIBILIDAD

METODO: IRAM 11910

DIMENSION PROBETAS (mm): Largo:340 Ancho:100 Espesor:30

CANTIDAD PROBETAS : 5

CONDICIONAMIENTO PREVIO: Horas:24 Temp.°C:23 Humedad R.(%): 50

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL ENSAYO: Temp.°C:23 H.R.(%): 50

UTILIZACION SOPORTE ENREJADO DE ALAMBRE : SI

<u>Probeta</u> <u>N°</u>	<u>Longitud de</u> <u>quemado (mm)</u>	<u>Tiempo de</u> <u>quemado (s)</u>	<u>Velocidad</u> <u>propagación</u> <u>de llama</u> <u>(mm/min.)</u>	<u>Observacio-</u> <u>nes</u>
Estado inicial				
1	0	0	—	Se autoextingue
2	0	0	—	Se autoextingue
3	0	0	—	Se autoextingue
4	0	0	—	Se autoextingue
5	0	0	—	Se autoextingue

VALOR PROMEDIO (mm/min.): Se autoextingue

VALOR MAXIMO ADMITIDO POR NORMA (mm/min.): 100

Ing. HECTOR GUREVICH
DIRECTOR TÉCNICO
IN. 1000
M.C.P.B.A. 5000